

LitoJoint EVO

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΜΩΝ , ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΟΠΩΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ, ΜΑΡΜΑΡΟ. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΥΓΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΕΣ. ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟ. ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσίγγιο δύο συστατικών έτοιμο προς χρήση για την υλοποίηση γωνιών, άκρων, σκαλοπατιών και για γενικά γρήγορη και ανθεκτική συγκόλληση πολλαπλών υλικών όπως πετρώματα, μάρμαρο, φυσικές πέτρες, γρανίτης, χαλαζίας κ.λπ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες, τη γήρανση και τις ακτίνες UV
- Ετοιμο για χρήση
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι σε όλα τα τυπικά βιομηχανικά και οικοδομικά υλικά
- Αδιάβροχο
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
- Γρήγορη πήξη και στέγνωμα
- Μεγάλη γκάμα χρωμάτων
- Προϊόν εξαιρείται από περιορισμούς για οδικές, θαλάσσιες, αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φυσίγγιο 215 ml - Κουτί με 5 τεμ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συγκόλληση πέτρας, φυσικής πέτρας και κεραμικών Πραγματοποίηση σκαλοπατιών, γωνιών και άκρων.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Οι επιφάνειες που πρόκειται να αρμολογηθούν ή να κολληθούν πρέπει να είναι απόλυτα καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνες, λίπη, λάδια και παλιά χρώματα. Σε περίπτωση γυαλιστερών ή/και λειών επιφανειών, συνιστούμε να τρίψετε το στήριγμα πριν την κόλληση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αφαιρέστε το επάνω μέρος του σπειρώματος του φυσιγγίου και αφαιρέστε το καπάκι. Στερεώστε το μίξερ στο φυσίγγιο με το κατάλληλο στόμιο με σπείρωμα. Πριν προχωρήσετε στη συγκόλληση, συνιστάται η εξώθηση του προϊόντος (περίπου 10 cm). Μετά τη χρήση, καθαρίστε το στόμιο, κλείστε το φυσίγγιο και πετάξτε το μίξερ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Απλώστε το προϊόν σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +30°C
- Σε θερμά κλίματα, φυλάξτε το συσκευασμένο προϊόν σε δροσερό και ξηρό μέρος μακριά από τον ήλιο πριν από τη χρήση
- Πριν απλώσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι τα υλικά κατασκευής με τα οποία θα έρθει σε επαφή είναι συμβατά με το ίδιο το προϊόν και ότι η αλληλεπίδρασή τους δεν θα βλάψει ή θα αλλάξει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος
- Σε περίπτωση δομικών υλικών που θα εργαστούν στη συνέχεια στο σημείο εφαρμογής του προϊόντος, ο χρήστης πρέπει να ελέγξει ότι τα σχετικά στερεά ή πηκτικά συστατικά δεν μπορούν να επηρεάσουν ή να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος
- Όταν είναι απαραίτητο, ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει με τον κατασκευαστή των δομικών υλικών που χρησιμοποιούνται αντίστοιχα
- Απαιτείται καλός αερισμός κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και της πήξης
- Το προϊόν δεν μπορεί να βαφτεί
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για εφαρμογές που δεν αναφέρονται σε αυτό το τεχνικό φύλλο
- Εάν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής βοήθειας της Litokol S.p.A.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος, διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ











ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αναλογία μίγματος	2:1
Συνοχή του μείγματος	Θιξοτροπική πάστα
Ειδικό βάρος	1,27 kg/dm ³
Χρόνος ζελατινοποίησης	Περίπου 3 λεπτά
Χρόνος σκλήρυνσης	25 λεπτά στο T = +23
Θερμοκρασίες εφαρμογής	Από +5°C έως +30°C
Θερμοκρασία χρήσης	Από -25°C έως +60°C
Ελάχιστη θερμοκρασία διασταυρούμενης σύνδεσης	+1°C
Ετοιμο για χρήση	5 ημέρες σε T=+23°C

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Εμφάνιση	Παχύχρωμη πάστα
Χρώματα	Δείτε το χρωματολόγιο
Τελωνειακός κωδικός	32149000
Διάρκεια ζωής	15 μήνες στην αρχική συσκευασία μακριά από πηγές θερμότητας και άμεσο ηλιακό φως. Προστατέψτε από τον παγετό.

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

	White 1		Ivory 1
	Silver 1		Ivory 4
	Black 0		Beige 2
	Black 2		Brown 4
	Grey 0		Crystal

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ανίχνευση δεδομένων σε θερμοκρασία +23 °C, R.H. 50% και χωρίς αέρα. Μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες του τόπου εγκατάστασης.

Φύλλο δεδομένων n. 455
Αναθεώρηση v. 0
Ημερομηνία: 09 23

Οι πληροφορίες και οι διατάξεις που περιέχονται σε αυτό το φύλλο τεχνικών δεδομένων αντικατοπτρίζουν την καλύτερη εμπειρία μας. Δεδομένης της αδυναμίας άμεσης επέμβασης στις συνθήκες του εργοταξίου και της εκτέλεσης των εργασιών, αποτελούν ενδείξεις γενικής φύσεως, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύουν την Εταιρεία μας. Επομένως, συνιστάται να πραγματοποιήσετε μια δειγματοληπτική δοκιμή για να ελέγξετε την καταλληλότητα του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες πρέπει να καθορίσουν εάν είναι κατάλληλο ή όχι για την προβλεπόμενη χρήση και αναλαμβάνουν κάθε σχετική ευθύνη.

Litokol S.p.A.
Via G. Falcone 13/1
42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811
Fax +39 0522 620150
info@litokol.it

www.litokol.it

